

BUILDING TRUST



Sikafloor® - 400 N Elastic + TARTÓS PADLÓBEVONAT AZ ÖN PADLÓJÁRA



Sikafloor® - 400 N Elastic +

Egykomponensű, színes, repedésáthidaló, vízálló, UV- és időjárásálló padlóbevonat könnyű és közepes mechanikai terheléshez erkélyeken, teraszokon, lépcsőkön, loggiákon, stb.


Az alábbi felületekre feldolgozható:

- betonpadló
- cementesztrich
- kerámialap*
- meglévő bevonatok*

*ezen alapfelületek előkészítése esetében különös gondossággal kell eljárni

Előnyös tulajdonságok:

- tartós
- időjárásálló
- rugalmas
- csúszásmentes
- könnyen tisztítható
- színes
- esztétikus
- UV-álló
- vízálló



vízálló

Színválaszték:



1. Bézs, RAL 1001

2. Kavicszürke, RAL 7032

FELDOLGOZÁST KÖVETŐ IGÉNYBEVÉTEL

Hőmérséklet (50%-os relatív páratart.)	Esőállóság	Járható	Teljes terhelés
+10°C	kb. 15 óra	kb. 1-2 nap	kb. 7-14 nap*
+20°C	kb. 5 óra	kb. 6-24 óra	kb. 5-9 nap*
+30°C	kb. 3 óra	kb. 4-18 óra	kb. 3-5 nap*

*Erősen függ a rétegvastagságtól.

Megjegyzés: az adatok körülbelüli adatok, a környezeti hatásoktól függően változhatnak.

RENDSZERFELÉPÍTÉS

Könnyű igénybevétel (rétegvastagság: 0,3 - 0,6 mm):

Alapozás: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic +

Bevonat: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic +

Közepes igénybevétel (rétegvastagság: 0,5 - 1,1 mm):

Alapozás: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic +

Bevonat: 2 x Sikafloor®-400 N Elastic +

Közepes igénybevétel + felületi design (rétegvastagság: 0,5 - 2,0 mm):

Alapozás: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic +

Bevonat: 2 x Sikafloor®-400 N Elastic +, színes csipsz könnyed beszórása lehetséges

Matt bevonat: 1 x Sikafloor®-410

Magas fokú igénybevétel (rétegvastagság: 1,5 - 2,0 mm):

Alapozás: 1 x Sikafloor®-156, beszórva 0,3 - 0,8 mm szemszerkezetű, tűzizárított kvarchomokkal

Bevonat: 2 x Sikafloor®-400 N Elastic +

Magas fokú igénybevétel + felületi design (rétegvastagság: 1,5 - 2,0 mm):

Alapozás: 1 x Sikafloor®-156

Bevonat: 2 x Sikafloor®-400 N Elastic +, beszórva 0,3 - 0,8 szemcseszerkezetű színes kvarchomokkal

Matt bevonat: 1 x Sikafloor®-410

Hajlat / perem (> 4% meredekség esetén):

Bevonat: Sikafloor®-400 N Elastic + + 1,5-2 % Stellmittel T


ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁS



Nedvességtartalom és nyomószilárdság mérése*




Érdesítés, laza részek eltávolítása, tisztítás



Portalanítás ipari porszívóval



Anyagkeverés



1 x alapozóréteg



1-2 x fedőréteg

*a bevonatrendszer száraz, szilárd, hordképes és pormentes alapfelületen alkalmazható

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:



Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT

Padlóbevonatok

H-1117 Budapest

Prielle Kornélia utca 6.

Magyarország

Telefon +36 1 371 2020

Fax +36 1 371 2022

www.sika.hu

BUILDING TRUST

