

TERMÉK ADATLAP

SikaShield® W1

Cementbázisú ragasztó a bitumenes szigetelőlemezek nedves feldolgozásához

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaShield® W1 egykomponensű, polimerrel módosított, cementbázisú ragasztó a SikaShield® W bitumenes szigetelőlemezeknek a beton alapfelületre történő ragasztásához.

FELHASZNÁLÁS

A termék az alábbi területeken alkalmazható:

- Pincék és más felszín alatti szerkezetek
- Vízszintes vasbeton lemezek, gerendás és pallós födémek
- Függőleges vasbeton falak

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyon jó tapadást biztosít a bitumenes szigetelőlemez és a beton alapfelület között
- Egyszerű és gyors beépítés
- Nagyon jó mechanikai szilárdság
- Minimális felület előkészítést igényel
- Feldolgozható nedves betonra

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polimerrel módosított cement
Csomagolás	25 kg-os zsák További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 6 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék biztonságtechnikai adatlapját.
Megjelenés / Szín	Vörös vagy szürke por
Tömegsűrűség	Por tömegsűrűsége <u>1,50 kg/l</u>

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	kb. 8,75 liter tiszta víz 25 kg porhoz
Friss habarcs sűrűség	Friss ragasztó sűrűsége <u>kb. 1,94 kg/l</u>

Anyagfelhasználás	kb. 2,0–3,0 kg/m ² Megjegyzés: Ez elméleti érték, nem veszi figyelembe a felület porozitását, kialakításából, a szintbeli eltérésekből vagy a veszteségből eredő többlet anyagszükségletet. A pontos anyagszükséglet kiszámításához az adott alapfelületi feltételek mellett, a feldolgozáshoz használt eszközzel dolgozza fel a terméket egy próbafelületre.
Termék hőmérséklete	+10°C és +40°C között
Levegő környezeti hőmérséklete	+10°C és +40°C között
Fazékidő	kb. 30 perc (+27°C / 65 % rel.páratart.)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A vízszigetelési rendszert úgy kell megtervezni, hogy a tartószerkezet megfelelő szerkezeti szilárdsággal rendelkezzen ahhoz, hogy elbírja a rendszer új és meglévő rétegeit. Az új beton alapfelület legalább 3 napos legyen.

Az alapfelület legyen tiszta, éles, kiálló részekről, zsírtól, cementiszaptól, olajtól és gyengén tapadó részekről mentes.

KEVERÉS

Víz túladagolása

Ne adjon az előírt mennyiségnél több vizet a porhoz. A víz túladagolása befolyásolja a termék végső mechanikai teljesítményét.

1. Öntse az előírt minimális mennyiségű vizet egy tiszta keverőedénybe.
2. Keverés közben fokozatosan adja hozzá a port.
3. Fokozatosan adja hozzá az adalékanyagot a keverékhez.
4. Keverje folyamatosan legalább 2 percen keresztül, hogy egységes keveréket kapjon. Ha szükséges, adjon még hozzá vizet az előírt maximális mennyiségig, míg a kívánt konzisztenciát eléri.
5. Hagyja állni 2 percen keresztül.
6. Keverje további 1 percet.

FELHASZNÁLÁS

1. Tiszta vízzel nedvesítse elő az alapfelületet telítődésig.
2. Öntse a bekevert anyagot az alapfelületre.
3. Oszlassa szét egyenletesen a ragasztót egy 4-5 mm-es fogazott simítóval.
4. Felhordás után közvetlenül dolgozza fel a SikaShield® W bitumenes szigetelőlemezt, míg a ragasztó nedves. További feldolgozásra vonatkozó információt a megfelelő Termék Adatlapban talál.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

TERMÉK ADATLAP

SikaShield® W1

Január 2023, Version 01.01

02072560110000006

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaShield® W1
Január 2023, Version 01.01
020725601100000006

SikaShieldW1-hu-HU-(01-2023)-1-1.pdf