

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Primer

Alapozó a Sikagard®-850 Clear termékhez, bevonat nélküli ásványi alapfelület esetén

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikagard®-850 Primer egykomponensű, felhasználásra kész alapozó. Alkalmas a Sikagard®-850 Clear anti-graffiti bevonat feldolgozásának és tapadásának javítására bevonat nélküli ásványi alapfelületen. Ez a termék a Sikagard® anti-graffiti rendszer része.

FELHASZNÁLÁS

A Sikagard®-850 Primer alkalmazható alapozóként bevonat nélküli ásványi alapfelületeken.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Tapadást javító alapozó
- Kifejezetten a Sikagard®-850 Clear-rel való használatra
- Felhordható ecsettel, hengerrel vagy airless szórással

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az MSZ EN 1504-2:2004 szabvány szerint: Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására - A beton felületvédelmi rendszerei - Bevonat

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Módosított polisziloxán polimer és oldószer keveréke
Csomagolás	0,8 vagy 4 kg-os tartály További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Megjelenés / Szín	Átlátszó, viszkózus folyadék
Sűrűség	0,87 g/cm ³ (MSZ EN ISO 2811-1)
Lobbanáspont	+35°C
Viszkozitás	+20°C-on 110 mPa·s (DIN 51562-1) +40°C-on 90 mPa·s
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom	500 g/l (számított)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Réteg	Termék
	Alapozó bevonat nélküli ásványi alapfelületre	1–2 × Sikagard®-850 Primer
	Alapozó bevonattal ellátott ásványi, fém vagy fa alapfelületre	1 × Sikagard®-850 Activator
	Fedőbevonat	1 × Sikagard®-850 Clear
A bevonat nélküli ásványi alapfelületek nedves megjelenésűek lehetnek a Sikagard®-850 Clear feldolgozása után. Ennek a hatásnak a csökkentéséhez az alábbi rétegrend alkalmazása ajánlott:		
	Réteg	Termék
	Alapozó bevonat nélküli ásványi alapfelületre	1–2 × Sikagard®-552 W Aquaprimer
	Aktivátor alapozóval bevont ásványi alapfelületre	1 × Sikagard®-850 Activator
	Fedőbevonat	1 × Sikagard®-850 Clear

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	75-125 g/m ²
Termék hőmérséklete	+8°C és +35°C között
Levegő környezeti hőmérséklete	+8°C és +35°C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a feldolgozott, kikötetlen termék hőmérséklete legalább 3°C-kal a harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a feldolgozott bevonat felületén. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom növeli a kivirágzás valószínűségét.
Alapfelület hőmérséklete	+8°C és +35°C között
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Várjon, míg a felület tapadásmentes lesz, általában 2-3 óra. A megadott időértékek körülbelüliek, függenek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, ép, laza, málló részekről mentes.

1. Az alapfelületet mechanikusan készítse elő szemcse-szórással, gőztisztítással vagy csiszolással, az alapfelület típusától függően.
2. FONTOS Minél érdekesebb az alapfelület, annál nehezebb egyenletes rétegvastagságban feldolgozni a bevonatot. Az előkészített ásványi alapfelületet Sika ki egyenlítő habarccsal egyenlítse ki, hogy sima fogadófelületet biztosítson a bevonat számára. További információért ld. vonatkozó termék adatlap.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

FELDOLGOZÁS ECSETTEL VAGY HENGERREL

1. Dolgozza fel a terméket az előkészített alapfelületre az előírt mennyiségben úgy, hogy a bevonat folytonos és pórusmentes legyen. Érdes felületen használjon ecsetet, hogy az alapozó az egész felületet bevonja, a mélyedéseket is beleértve.

FELDOLGOZÁS AIRLESS SZÓRÁSSAL

1. **FONTOS** Ne használjon karosszéria fényezéshez készült aeroszolos szóróberendezést. A terméket folyamatosan szórja fel, olyan sebességgel, amellyel egyenletes rétegvastagság érhető el, és a bevonat felülete folytonos, pórusmentes lesz. Feldolgozás közben rendszeresen tisztítsa ki az airless szóróberendezést, nehogy a kikeményedett szemcsék eltömítsék a szórófejet.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést lakkbenzinnel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Primer
November 2023, Version 05.01
020303080040000004

Sikagard-850Primer-hu-HU-(11-2023)-5-1.pdf