

## TERMÉK ADATLAP

## SikaCor® PUR Accelerator

Kötésgyorsító kétkomponensű, poliuretán bevonatokhoz

## TERMÉKLEÍRÁS

Oldószer tartalmú, színtelen folyadék a kétkomponensű, poliuretán bevonatok kötéseidejének gyorsításához.

## FELHASZNÁLÁS

SikaCor® PUR Accelerator Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A SikaCor® PUR Accelerator-t röviddel a feldolgozás előtt, az ajánlott mennyiségben kell a megfelelő termékhez adagolni.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyorsítja a kötési időt anélkül, hogy veszítene korrózióvédő tulajdonságaiból

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	1 liter
Eltarthatóság	1 év
Tárolási feltételek	Eredeti, bontatlan tartályokban, hűvös és száraz helyen tárolja.

## RENDSZER INFORMÁCIÓ

## Rendszerek

## Megfelelő termékek

A SikaCor® PUR Accelerator az alábbi bevonatok esetén alkalmazható ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ ):

- SikaCor® EG-4
- SikaCor® EG-5
- SikaCor® EG-120
- SikaCor® PUR Color NEW
- Sika® Permacor®-2230 VHS
- Sikafloor®-349 Topline

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

## Anyagfelhasználás

### Adagolás

1 tömeg% a bekevert anyaghoz viszonyítva.

Megjegyzés: A SikaCor® PUR Accelerator-nak viszkozitás csökkentő hatása van.

Ha szükséges, csak a SikaCor® PUR Accelerator hozzáadása után állítsa be a viszkozitást.

### Útmutató az adagoláshoz

Bevonatok	Egység nettó tömege	Hozzáadandó 1 tömeg% gyorsító g-ban	Hozzáadandó 1 tömeg% gyorsító ml-ben
1)	30 kg	300	345
2)	25 kg	250	285
3)	15 kg	150	170
4)	12,5 kg	125	140
5)	10 kg	100	115
6)	3 kg	30	35

1) SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, SikaCor® EG-120, SikaCor® PUR Color NEW

2) Sika® Permacor®-2230 VHS

3) SikaCor® EG-120

4) SikaCor® EG-4

5) SikaCor® EG-5, SikaCor® EG-120, Sika® Permacor®-2230 VHS, Sikafloor®-349 Topline

6) SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5

SikaCor® PUR Accelerator hozzáadásával csökkenhet a fedőbevonatok fényessége.

## Fazékidő

SikaCor® PUR Accelerator hozzáadásával csökken a fazékidő.

Termék	Fazékidő (+20°C-on) gyorsító nélkül	Fazékidő (+20°C-on) 1 tömeg% gyorsítóval
SikaCor® EG-4	kb. 5 óra	kb. 3 óra
SikaCor® EG-5	kb. 5 óra	kb. 3 óra
SikaCor® EG-120	kb. 2 óra	kb. 1 óra
SikaCor® PUR Color NEW	kb. 2 óra	kb. 1,5 óra
Sika® Permacor® -2230 VHS	kb. 2 óra	kb. 1 óra
Sikafloor®-349 Topline	kb. 5 óra	kb. 3 óra

## 6-os száradási fok

(ISO 9117-5)

### 1 tömeg% gyorsítóval

	SZFV	+10°C	+20°C
SikaCor® EG-4	80 µm	12 óra	4 óra
SikaCor® EG-5	80 µm	13 óra	5 óra
SikaCor® EG-120	120 µm	15 óra	5 óra
SikaCor® PUR Color NEW	80 µm	3,5 óra	2 óra
Sika® Permacor® -2230 VHS	80 µm	12 óra	4 óra
Sikafloor®-349 Topline	80 µm	13 óra	5 óra

## TERMÉK ADATLAP

SikaCor® PUR Accelerator  
Október 2020, Version 05.01  
020602000040000012

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdések esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

### TERMÉK ADATLAP

SikaCor® PUR Accelerator

Október 2020, Version 05.01

020602000040000012

SikaCorPURAccelerator-hu-HU-(10-2020)-5-1.pdf