

Sika ViscoCrete-20 Gold folyósító

Nagy kezdőszilárdságú, hosszú bedolgozhatósági idejű betonokhoz

Felhasználási terület:

A Sika ViscoCrete-20 Gold egy olyan nagy teljesítőképességű folyósítószer, mely nagy kezdőszilárdságot biztosít hosszú bedolgozhatósági idő mellett az előregyártó üzemek számára.

A Sika ViscoCrete-20 Gold folyósító különösen alkalmas:

- n nagy kezdőszilárdságú betonokhoz,
- n könnyen bedolgozható betonokhoz,
- n öntömörödő betonhoz (SCC, SVB),
- n látszóbetonokhoz.

Tulajdonságok, hatás:

A Sika ViscoCrete-20 Gold folyósító adalékszeret kifejezetten az előregyártó üzemek számára fejlesztették ki. A Sika ViscoCrete-20 Gold folyósító:

- n térben szétválasztja a finomrészeket,
- n jobban aprózza (diszpergálja) és nedvesíti a cementszemcséket,
- n csökkenti a sűrűdést a cement- és az adalékanyag szemcsék között,
- n csökkenti a keverék vízigényét és
- n hosszú hatóidejű.

Mindezek a tulajdonságok a habarcsban és a betonban:

- n nagy kezdőszilárdságot eredményeznek,
- n kis víz/cement tényező alkalmazható a jelentős vízmegtakarítás következtében (ennek köszönhetően nő a tömörség és a szilárdság),
- n az erős folyósító hatás képlékeny konzisztenciát eredményez (jelentősen kisebb bedolgozási és tömörítési szükséglet),
- n hosszú idejű konzisztencia tartást és hosszú ideig tartó bedolgozhatóságot biztosítanak.

Alkalmassági engedélyek:

- n Megfelel az EN 934-2 európai szabvány 1. táblázat szerinti általános, továbbá a 2. táblázat szerinti – képlékenyítőkre –, valamint a 3.1/3.2 táblázat szerinti – folyósítókra vonatkozó – kiegészítő követelményeknek.
- n CE megfelelőségi jellel jogszzerűen ellátható, és az Európai Unió minden országában korlátozás nélkül forgalmazható.
- n Megfelel a német DIN V 18998 előírásainak.
- n Alkáli-érzékeny adalékanyagból készített betonokhoz engedélyezett.
- n Megfelel a német (ZTV-ING) és a magyar útügyi előírásoknak.
- n Sika LPS A-94 légbuborékképzővel együtt alkalmazható.

Adagolás:

A Sika ViscoCrete-20 Gold folyósítóból:

- n A kívánt folyósító hatás függvényében 1,9 – 24,0 ml-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 0,20 – 2,50 % szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.
- n Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 24 ml cement kilogrammonként.

Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot: sárgás folyadék
Hatóanyag: polikarboxilát-éter
Sűrűség (20 °C-on): 1,06 kg/dm³
Kloridtartalom: ≤ 0,1 % (kloridmentes)
Alkáli tartalom: ≤ 0,5 %
pH-érték: kb. 4



Felhasználási utasítás:	<ul style="list-style-type: none"> n A Sika ViscoCrete-20 Gold folyósító adalékszer a keverés végén, minden más adalékszer előtt javasoljuk a betonkeverékhez adagolni. n Az erős vízcsökkentés kihasználásának érdekében optimális átkeverés esetén legalább 45 másodperc keverési idő ajánlatos. n A felesleges vízmennyiség betonba jutásának elkerülése érdekében a vízmennyiség finom beállítását legkorábban a nedves keverés időtartama 2/3-ának eltelte után végezzük el. n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
--------------------------------	---

Munka- és környezetvédelem:	<ul style="list-style-type: none"> n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru. n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.
------------------------------------	---

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:	<ul style="list-style-type: none"> n A külső ellenőrzést a bejelentett (kijelölt) szervezet az EN 934 alapján végzi. n A Sika ViscoCrete-20 Gold folyósítót a gyártás során az EN 934-6 európai szabvány szerinti szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá. n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.
--	---

Tárolás, szavatosság:	<ul style="list-style-type: none"> n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. n Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni. n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni. n Eltartható zárt tartályokban legalább 12 hónapig.
------------------------------	---

Kiszerezés:	<table> <tr> <td>Kanna:</td> <td>30 kg bruttó=nettó</td> </tr> <tr> <td>Hordó:</td> <td>200 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Konténer:</td> <td>1000 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Tartálykocsi:</td> <td>6 tonna felett.</td> </tr> </table>	Kanna:	30 kg bruttó=nettó	Hordó:	200 kg nettó	Konténer:	1000 kg nettó	Tartálykocsi:	6 tonna felett.
Kanna:	30 kg bruttó=nettó								
Hordó:	200 kg nettó								
Konténer:	1000 kg nettó								
Tartálykocsi:	6 tonna felett.								

Jogi tudnivalók:	<p>Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.</p>
-------------------------	---

Forgalmazza:	<p>Sika Hungária Kft. H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022 info@hu.sika.com / www.sika.hu</p>
---------------------	--

