

TERMÉK ADATLAP

SikaInject® Tricodur

Mikrocement alapú injektáló anyag üregek kitöltéséhez és injektáló tömlőkhöz

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaInject® Tricodur mikrocement alapú injektáló anyag betonszerkezetben lévő üregek tömítéséhez és repedések injektálásához. Tricodur-IH adalék hozzáadásával alkalmas injektáló tömlők injektálásához is.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Könnyen felhasználható, egykomponensű, cementbázisú injektáló anyag
- Szemcsék mérettartománya: $d_{95} < 9,5 \mu\text{m}$
- Nagyon folyós állag, kiváló behatolási képesség

FELHASZNÁLÁS

- Repedések injektálása betonszerkezetekben
- Injektáló tömlők injektálása
- Üregek kitöltése betonszerkezetekben

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Ultrafinom cement	
Csomagolás	15 kg-os zsák	
Megjelenés / Szín	Szürke por	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Sűrűség	Friss habarcs sűrűsége: kb. 1,70 g/ml	
Viszkózitás	Kifolyási idő Marsh-tölcséren keresztül: kb. 47 másodperc keverés után / kb. 49 másodperc 30 perc elteltével	
Nyomószilárdság	2 nap után	> 20 N/mm ²
	7 nap után	> 30 N/mm ²
	28 nap után	> 35 N/mm ²

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között
Alapfelület nedvességtartalma	A beton alapfelület legyen nedves. A száraz betont nedvesítse elő tiszta vízzel.
Fazékidő	kb. 60 perc, +20°C-on A megadott érték laboratóriumi mérésen alapul, mely a helyszíni körülményektől függően eltérhet.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

KEVERÉS

A keveréket nagy sebességű keverőgéppel (min. 3000 ford./perc) keverje össze.
A keverési folyamat során öntsön 9,45 kg vizet a keverőedénybe, majd folyamatosan, lassan adja hozzá a 15 kg (1 zsák) Tricodur port.
Az adagolás befejezése után növelje a keverés sebességét legalább 3000 ford./percre. A Tricodur hozzáadása végétől számított keverési idő legalább 5 perc.
1 zsák SikaInject® Tricodur + 9,45 liter víz = kb. 15 liter cement szuszpenzió

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Megfelelő injektáló szivattyút használjon az egykomponensű injektáló termékekhez.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaInject® Tricodur

Március 2026, Version 01.01

020707052600243577

SikaInjectTricodur-hu-HU-(03-2026)-1-1.pdf