

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-891 HM Primer

Epoxigyanta bázisú alapozó acél hídpályán való használatra a ZTV-ING 6-4 szerint

TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, csillámos vas tartalmú epoxigyanta, mely kiválóan tapad az előkészített acélfelületre.

FELHASZNÁLÁS

A Sikalastic®-891 HM Primer alkalmazható alapozóként a ZTV-ING 6-4 1. építési mód, 1. változat szerint vizsgált reaktív műgyanta tömítő rendszer részeként, acél hídpályák ortotróp pályalemezekkel való készítéséhez.

A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Acél nagyfokú védelme
- Robusztus és kemény
- Kiváló tapadás acélra
- TL/TP BEL-ST (ZTV-ING 6-4) szerinti BAST listán szerepel

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

TL/TP BEL-ST szerint bevizsgálva a ZTV-ING 6-4 szerinti felhasználásra vonatkozóan.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	25 kg-os kiszerelés: ▪ A komponens: 22,5 kg ▪ B komponens: 2,5 kg
Szín	Vörösesbarna
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös (legalább +8°C) helyen tárolja.
Sűrűség	kb. 1,6 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	0,30 kg/m ²
-------------------	------------------------

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Rendszer felépítése a ZTV-ING 6-4, 1. építési mód, 1. változat szerint: ▪ Alapozó bevonat: Sikalastic-891 HM Primer ▪ Tapadóréteg: Sikalastic-892 HM Mastic ▪ Ragasztóréteg: Sikalastic-826 HT
---------------------	--

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés

2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a termék ipari vagy professzionális használatához.

További információkért és a képzés linkjéért látogassa meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A feldolgozás alábbi részleteire vonatkozó információkat ld. Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: Acél hídpálya c. kiadvány.

- Keverési arány
- Anyagszükséglet
- Keverési utasítások
- Hőmérséklet-tartomány
- Száraz rétegvastagság
- Várakozási idők, stb.

TISZTÍTÁS

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt Thinner C-vel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-891 HM Primer
November 2025, Version 01.01
020706401000243183

Sikalastic-891HMPrimer-hu-HU-(11-2025)-1-1.pdf