

TERMÉK ADATLAP

ADEPLAST® NISIP

0-1,0 MM-ES ÉPÍTÉSI HOMOK

TERMÉKLEÍRÁS

Építési homok vakoló habarcs, esztrich és falazó habarcs készítéséhez. Cement és/vagy mész hozzáadása szükséges.

Használata nem ajánlott fa, műanyag, fém és gipszkarton felületekre.

TERMÉKELŐNYÖK

- Állandó, ellenőrzött szemcseméret
- Agyagmentes
- Mosott, válogatott

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Típuszám:	0-1,0 mm homok
Alapanyag:	Ásványi összetevők
Szemcseméret:	0 – 1 mm
Levegő/alapfelület hőmérséklete feldolgozás közben:	+5°C és +30°C között
Anyagfelhasználás:	

Anyag típusa	Száraz homok mennyisége 0,1-1,0 mm (kg)	Cement mennyisége (kg)
Falazó habarcs	25	5
Vakoló habarcs	25	5
Habarcs simító vakolathoz	25	6
Aljzatkiegyenlítő esztrich	25	7

Csomagolás:	Nedvességálló papírzsák
Kiszerezés:	25 kg
Tárolás/eltarthatóság:	A csomagoláson szereplő gyártási időtől számítva 12 hónapig az 1907/2006/EK és a GR 932/2004 irányelvek szerint +20°C-on és 65% relatív páratartalom melletti tárolás esetén. Fa raklapokon, száraz helyen tárolandó.

A műszaki adatok és az anyagszükséglet a szabvány körülményekre vonatkozóan lettek meghatározva. A feldolgozás körülményeitől függően előfordulhatnak eltérések.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

Az építési homok és a cement keverési aránya a felhasználás módjától függ:

Anyag típusa	Száraz homok mennyisége 0,1-1,0 mm (kg)	Cement mennyisége (kg)
Falazó habarcs	25	5
Vakoló habarcs	25	5
Habarcs simító vakolathoz	25	6
Aljzatkiegyenlítő esztrich	25	7

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Megfelelő intézkedéseket kell tenni a felület gyors kiszáradással, rossz időjárási körülményekkel vagy faggal szembeni védelmére.
 - Feldolgozás közben a kezelt felület ne legyen kitéve közvetlen napfénynek. +25°C feletti hőmérsékleten történő feldolgozás esetén a felületet elő kell nedvesíteni a repedések elkerülése érdekében.
 - Tartsa be a biztonsági adatlapban található utasításokat.
 - Jelen termék adatlap minden korábbi változat helyébe lép. A termék adatlapban szereplő információk a termékkel kapcsolatban eddig szerzett tapasztalataink alapján készültek. Jelen termék adatlap nem mentesíti a termék felhasználóját annak eldöntése és tesztekkel történő kiértékelése alól, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási módnak és célnak. Az ADEPLAST termékeket, valamint azok alapanyagait folyamatosan ellenőrizzük laboratóriumainkban az állandó minőség érdekében. Tanácsadó szolgálatunk elérhető a termék alkalmazásával kapcsolatos kérdések esetén. Kövesse a biztonsági adatlapban szereplő információkat.
-

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu