

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-530

Gyorskötésű, UV-álló, poliaszpartikus fedőbevonat

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor®-530 kétkomponensű, színes, UV-álló, poliaszpartikus műgyanta padlóbevonat. Színtartó, nagy teherbíró képességű fedőbevonat adalékanyaggal beszoört epoxi, poliuretán, poliurea-hibrid és poliurea műgyanta padlókra.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor®-530 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A termék alkalmazható:

- Gyorskötésű fedőbevonatként, ahol nagyfokú kopásállóságra, jó vegyszerállóságra és jó színtartó képességre van szükség UV-sugárzásnak való kitettség miatt. Különösen alkalmas parkolóterületekre.
- Gyorskötésű karbantartó bevonatként erkélyekre, gyalogutakra, parkolókba és vonalfestéshez.
- Alapozóként önmagával történő átdolgozás esetén.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Csekély szag
- Alacsony VOC-kibocsátás
- Kiváló kopásállóság
- Nagyon jó ellenálló képesség tartós UV-sugárzással szemben
- Feldolgozása egyszerű
- Gyors kötési idő növeli a termelékenységet és időt takarít meg

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény nyilatkozat az MSZ EN 13813:2002 szerint - Esztrichhabarcsok és esztrichek - Esztrichhabarcs - Tulajdonságok és követelmények - Műgyanta esztrich

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	A komponens	Poliaszpartikus
	B komponens	Izocianát
Csomagolás	A komponens	6,7 kg-os tartály
	B komponens	3,3 kg-os tartály
	A+B komponens	10,0 kg-os tartály
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Megjelenés / Szín	A komponens	Színes folyadék
	B komponens	Átlátszó folyadék
	Végző megjelenés	Félfényes
	Végző szín	Korlátozott színválaszték, kb.: RAL 7030, 7032, 7035, 7021, 7042, 7043, 7037, 3002, 1021, 6029, 5017, 9010
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-530

Január 2026, Version 03.01

020812040030000047

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

A biztonságos tárolásra és kezelésre vonatkozó információkért olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot.

Sűrűség	A komponens	1,42 kg/l	(MSZ EN ISO 2811-1)
	B komponens	1,12 kg/l	
	Keverék	1,3 kg/l	
Szárazanyag tartalom (súly)	100%		
Szárazanyag tartalom (mennyiség)	100%		

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Kopásállóság	7 nap után, +23°C-on	~99 mg (CS10/1000/1000)	(MSZ EN ISO 5470-1)
	7 nap után, +23°C-on	~126 mg (CS17/1000/1000)	
Alkalmazási hőmérséklet	Tartós	+70°C	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A komponens : B komponens		67 : 33 (tömeg szerint)		
Anyagfelhasználás	Sima felület	kb. 0,3 kg/m ²			
	Beszórt felület	kb. 0,7 kg/m ²			
	Megjegyzés: Ezek elméleti értékek, nem veszik figyelembe a felület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó többlet anyagszükségletet. Dolgozza fel a terméket egy próbafelületre az adott adott alapfelületi feltételeknek és feldolgozási módnak megfelelő pontos anyagszükséglet kiszámításához.				
Termék hőmérséklete	+8°C és +35°C között				
Levegő környezeti hőmérséklete	+8°C és +35°C között				
Relatív páratartalom	50% és 80% között				
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még ki nem keményedett anyag hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen.				
Alapfelület hőmérséklete	+8°C és +35°C között				
Fazékidő	+10°C	20 perc			
	+20°C	20 perc			
	+30°C	20 perc			
Szilárdulási idő	Hőmérséklet	Nedves réteg- vastagság	Relatív pára- tart.	Gyalogosan járható	Teljes terhelés
	+8°C	0,3 mm	60%	3 óra	6 óra
	+20°C	0,3 mm	60%	3 óra	6 óra
	+30°C	0,3 mm	60%	3 óra	6 óra

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-530

Január 2026, Version 03.01

020812040030000047

BUILDING TRUST



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

KEVERÉS

- Dupla keverőszáras, elektromos keverőgép (>700 W, 300-400 ford./perc)

FELDOLGOZÁS

- Gyapjú henger
- Gumilehúzó

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A feldolgozott beszórt műgyanta (epoxi, poliuretán, poliurea-hibrid, poliurea) padló felülete legyen tapadásmentes, tiszta és száraz.

A termék feldolgozása előtt a port és egyéb szennyeződések távolítsa el a felületről porszívóval.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

MEGLÉVŐ BEVONAT

1. A meglévő bevonat felületét mechanikusan, csiszolással készítse elő.
2. Az előkészített felületről porszívóval távolítsa el a port és a szennyeződések.

KEVERÉS

FEDŐBEVONAT KEVERÉSE

1. Keverje fel az A (gyanta) komponenst, míg a színpigmentek elkeverednek és egységes színű keveréket kap.
2. Adja a B (edző) komponenst az A komponenshez.
3. FONTOS Ne keverje túl sokáig. Keverje folyamatosan a két komponenst kb. 3 percen keresztül, míg egységes színű keveréket kap.
4. Az alapos keveredés biztosítása érdekében öntse az anyagot egy tiszta edénybe és keverje át újra, míg sima, egyenletes keveréket kap.
5. Az utolsó keverés közben legalább egyszer kaparja le a keverőedény oldaláról és az aljáról az anyagot egy egyenes szélű simítóval, így biztosítja a teljes keveredést.

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
- Feldolgozás után legalább 3 órán keresztül védje a terméket a nedvességtől, páralecsapódástól és a vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Ne hordja fel a terméket nedves vagy vizes alapfelületre.

- Az azonos színárnyalat biztosítása érdekében minden felületre azonos gyártási számú terméket dolgozzon fel.

FEDŐBEVONAT BESZÓRT FELÜLETRE

1. Öntse a bekevert anyagot az alapfelületre (anyag-szükségletet ld. Felhasználási Információk).
2. Egy gumilehúzó segítségével oszlassa szét egyenletesen az anyagot a felületen.
3. Hengerelje át a felületet egy gyapjú hengerrel két irányban, egymásra merőlegesen. A toldásmentes felület érdekében feldolgozás közben tartsa nedvesen a sávok széleit.

Világos színek fedőképessége

Világos színek esetén több rétegre is szükség lehet a bevonat teljes átláthatatlansága érdekében.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Sika® Thinner C-vel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasni a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-530

Január 2026, Version 03.01

020812040030000047

Sikafloor-530-hu-HU-(01-2026)-3-1.pdf