

BUILDING TRUST



Sikafloor® - 264 TARTÓS PADLÓBEVONAT AZ ÖN PADLÓJÁRA



Sikafloor® - 264

Oldószermentes, kétkomponensű, sokoldalú epoxigyanta önterülő és beszórt, glettelt és struktúrált, valamint esztrich padlók készítéséhez.

Alkalmazási terület:

- vékony és hengerelhető bevonatként betonra és cement-esztrichre
- normál és közepes terhelésre (mint pl.: tárolók, közlekedési terek, karbantartó műhelyek és rakodórampák)
- beszórt rendszerek fedőbevonataként

Előnyös tulajdonságok:

- könnyen tisztítható
- pormentes
- esztétikus
- tartós-ellenálló
- kent, öntött és érdes felépítésben is alkalmazható



Színválaszték:



Világosszürke, RAL 7035

FELDOLGOZÁST KÖVETŐ IGÉNYBEVÉTEL

Hőmérséklet (50%-os relatív páratart.)	Esőállóság	Járható	Teljes terhelés
+10°C	kb. 15 óra	kb. 1-2 nap	kb. 7-14 nap*
+20°C	kb. 5 óra	kb. 6-24 óra	kb. 5-9 nap*
+30°C	kb. 3 óra	kb. 4-18 óra	kb. 3-5 nap*

*Erősen függ a rétegvastagságtól.

Megjegyzés: az adatok körülbelüli adatok, a környezeti hatásoktól függően változhatnak.

Bevonati rendszer	Termék	Anyagfelhasználás
Alapozás	Sikafloor®-156	1-2 x 0,35-0,55 kg/m ²
Kiegyenlítés, ha szükséges	Sikafloor®-156 kiegyenlítő habarcs	Ld. Sikafloor®-156 Termék Adatlapban
Hengerelt vékony-bevonat	2 x Sikafloor®-264	0,25 - 0,30 kg/m ² rétegenként
Hengerelt struktúrált bevonat	1.réteg: Sikafloor®-264 2.réteg: Sikafloor®-264 + Stellmittel T	0,5 - 0,8 kg/m ² 0,5 - 0,8 kg/m ² 1 - 2 tömeg%
Önterülő padló kb. 1,5-3,0 mm vastag	1 tr. Sikafloor®-264 1 tr. Sikadur®-504 0,1-0,3 mm-es kvarchomok)	1,9 kg/m ² keverék (0,95 kg/m ² kötőanyag + 0,95 kg/m ² kvarchomok)
Beszórt padló kb. 4 mm vastag	1 tr. Sikafloor®-264 1 tr. Sikadur®-504 0,1-0,3 mm-es kvarchomok) Beszórás Sikadur®-501 kvarchomokkal feleslegben (0,3-0,9 mm-es) Fedőbevonat: Sikafloor®-264	2,00 kg/m ² 2,0 kg/m ² kb. 6,0 kg/m ² kb. 0,7 kg/m ²

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁS



Nedvességtartalom és nyomószilárdság mérése*



Érdesítés, laza részek eltávolítása, tisztítás




Portalanítás ipari porszívóval



Anyagkeverés



1 - 2 x alapozóréteg



1 - 2 x fedőréteg

*a bevonatrendszer száraz, szilárd, hordképes és pormentes alapfelületen alkalmazható.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:



Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT

Padlóbevonatok

H-1117 Budapest

Prielle Kornélia utca 6.

Magyarország

Telefon

+36 1 371 2020

Fax

+36 1 371 2022

www.sika.hu

BUILDING TRUST

