

## TERMÉK ADATLAP

## Dörr-Tiralbit E-ALGV-1,5 sk

Öntapadó, elasztomerbitumenes párazáró réteg üvegszálas szövet megerősítéssel

## TERMÉKLEÍRÁS

A Dörr-Tiralbit E-ALGV-1,5 sk (vastagság: 1,2 mm) öntapadó, elasztomerbitumenes párazáró lemez üvegszálas szövettel megerősítve. Felső felülete poliészter-alumínium kasírozással, alsó felületén szilikon védőfóliával. A felső felület hosszanti átlapolási területén PET szegélyfóliával.

## FELHASZNÁLÁS

- Párazáró réteg lapostetőre, acél födémre

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad
- Pára és radon elleni védelem
- Erős öntapadó réteg
- Jó vegyszerállóság

## ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az MSZ EN 13970 szabvány szerint - Párafékező, párazáró bitumenes lemezek

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

|                               |                                                                                                  |                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alapanyag                     | Bevonat                                                                                          | Öntapadó, elasztomer bitumen                  |
|                               | Megerősítés                                                                                      | Üvegszálas szövet                             |
| Csomagolás                    | Különálló tekercsek                                                                              |                                               |
| Megjelenés / Szín             | Felső felület                                                                                    | Poliészter-alumínium réteg + szilikon szegély |
|                               | Alsó felület                                                                                     | Szilikon védőfólia                            |
| Eltarthatóság                 | Nincs korlátozás.<br>Megfelelő tárolás esetén a műszaki jellemzők 12 hónapig garantálhatók.      |                                               |
| Tárolási feltételek           | Tárolás függőleges helyzetben, extrém külső hatásoktól (pl. hő, hideg, nedvesség) védett helyen. |                                               |
| Látható hibák                 | Látható hibáktól mentes                                                                          | (MSZ EN 1850-1)                               |
| Hosszúság                     | 20 m                                                                                             | (MSZ EN 1848-1)                               |
| Szélesség                     | 1 m                                                                                              | (MSZ EN 1848-1)                               |
| Vastagság                     | 1,2 mm                                                                                           | (MSZ EN 1849-1)                               |
| Egyenesség                    | < 20 mm / 10 m                                                                                   | (MSZ EN 1848-1)                               |
| Egységnyi területre eső tömeg | 1,4 kg/m <sup>2</sup> [± 10%]                                                                    | (MSZ EN 1849-1)                               |

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

|                                   |                                  |                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Szakítószilárdság                 | <b>Maximális szakítóerő</b>      | (MSZ EN 12311-1)                     |
|                                   | Hosszirányban                    | ≥ 500 N / 50 mm                      |
|                                   | Keresztirányban                  | ≥ 300 N / 50 mm                      |
| Nyúlás                            | <b>Szakadási nyúlás</b>          | (MSZ EN 12311-1)                     |
|                                   | Hosszirányban                    | ≥ 2%                                 |
|                                   | Keresztirányban                  | ≥ 2%                                 |
| Továbbszakítási erő               | <b>Szegzárral</b>                | (MSZ EN 12310-1)                     |
|                                   | Hosszirányban                    | ≥ 70 N                               |
|                                   | Keresztirányban                  | ≥ 70 N                               |
| Tűzzel szembeni viselkedés        | E osztály                        | (MSZ EN 13501-1, MSZ EN ISO 11925-2) |
| Páraátbocsátás                    | s <sub>d</sub> = 1.500 m [± 10%] | (MSZ EN 1931 - A módszer)            |
| Vízzáróság                        | 2 kPa                            | (MSZ EN 1928 - B módszer)            |
| Hőállóság                         | +100°C                           | (MSZ EN 1110)                        |
| Rugalmaság alacsony hőmérsékleten | -30°C                            | (MSZ EN 1109)                        |

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

|                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Levegő környezeti hőmérséklete</b> | A párazáró lemez megfelelő öntapadásának biztosítása érdekében feldolgozás közben legalább +10°C-os hőmérséklet ajánlott. Szükség esetén az öntapadó lemezt forrólevegővel vagy nyílt lánggal kell aktiválni. |
| <b>Alapfelület hőmérséklete</b>       | A párazáró lemez megfelelő öntapadásának biztosítása érdekében feldolgozás közben legalább +10°C-os hőmérséklet ajánlott. Szükség esetén az öntapadó lemezt forrólevegővel vagy nyílt lánggal kell aktiválni. |

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Zárt térben végzett munka (hegesztés) esetén megfelelő szellőzést kell biztosítani.

### 1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál

(w/w) nagyobb mennyiségben.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### Alapfelület minősége:

Az alapfelület legyen egyenletes, szilárd, sima, tiszta, száraz, éles, kiálló részekről, zsírtól, olajtól, portól és gyengén tapadó részekről mentes.

### Alapfelület előkészítése:

A kívánt alapfelületi minőség eléréséhez használja a megfelelő előkészítő eszközt.

### Feldolgozás:

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

A feldolgozásra vonatkozó összes szabványt és előírást be kell tartani.

### Védelem:

A helyszíni munkák során védje a szigetelőlemezt a sérüléstől.

#### TERMÉK ADATLAP

Dörr-Tiralbit E-ALGV-1,5 sk  
Március 2025, Version 05.01  
020945303200000019

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



### TERMÉK ADATLAP

Dörr-Tiralbit E-ALGV-1,5 sk  
Március 2025, Version 05.01  
020945303200000019

Drr-TiralbitE-ALGV-15sk-hu-HU-(03-2025)-5-1.pdf

