

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX® UNITECH

OLDÓSZERMENTES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmos textil burkolatok (pl. szintetikus hátoldalú, nemez és természetes rost burkolatok), valamint linóleum, PVC és CV padlóburkolatok ragasztásához megfelelő nedvszívó képességű alapfelületre, beltéri felhasználásra.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX UNITECH alkalmas az alábbiak ragasztására:

- PVC padlóburkolatok
- CV padlóburkolatok
- SCHÖNOX TS
- textil burkolatok
 - PVC hátoldallal
 - vegyszermentes hátoldallal
 - szintetikus vagy juta hátoldallal
 - megfelelő nem szövött hátoldallal
- egy- vagy többrétegű nemez
- természetes rost burkolatok kókuszrost vagy szizál hátoldallal
- linóleum burkolatok lapokban

megfelelő nedvszívó képességgel rendelkező alapfelületekre lakó- és gazdasági környezetben (belső térben).

TERMÉKELŐNYÖK

- beltéri használatra
- alkalmas nedves ragasztáshoz
- oldószermentes a TRGS 610 szerint
- kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
- bútorgörgőkkel szemben ellenálló az MSZ EN 12529 szabvány szerint
- Tisztítható a RAL 991 A2 szabvány szerint

- padlófűtés esetén is alkalmazható
- rövid várakozási idő
- könnyen felhordható
- minden SCHÖNOX aljzatkiegyenlítőn alkalmazható
- gyorsan felépülő tapadószilárdság

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

VEGYI BÁZIS

műgyanta diszperzió, kötésjavító adalékanyagokkal

SZÍN

krém-bézs

CSOMAGOLÁS

20 kg-os műanyag vödör

SÚRÚSÉG

1,39 kg/l

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX UNITECH-t hűvös (min. +5 °C), száraz és fagymentes körülmények között tárolja. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága 1 év. A felbontott csomagolást használat után azonnal vissza kell zárni és minél előbb fel kell használni. Távolítsa el a képződött bőrt, ne keverje bele.

MŰSZAKI ADATOK

VÁRAKOZÁSI IDŐ

kb. 5 – 10 perc

NYITOTT IDŐ

kb. 15 – 30 perc

SZÁRADÁSI IDŐ

kb. 24 óra

VÉGSŐ KEMÉNYSÉG

kb. 72 óra elteltével

Minden itt szereplő érték közelítő jellegű, függ a helyi éghajlati változásoktól és az alapfelület nedvszívó képessége, valamint a felhordás eszközétől függően változik.

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Min. +15 °C-os hőmérsékletű legyen a padló

ANYAGSZÜKSÉGLET

300 – 350 g/m² TKB A1-A2 fogazott simítóval

400 – 500 g/m² TKB B1-B2 fogazott simítóval

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- Ép, sima, megfelelő nedvszívó képességgel rendelkező felületek érhetőek el a SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő használatával, ennek rétegvastagsága párazáró burkolatoknál és nem nedvszívó alapfelületeken egyaránt legalább 2 mm.
- Az adott burkolathoz tartozó alapfelületi követelményekért olvassa el a burkolat gyártójának műszaki információit.
- A vonatkozó érvényes előírások, iránymutatások és adatlapok követelményeit kell alkalmazni.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- A SCHÖNOX UNITECH egy oldószermentes diszperziós ragasztó, melyet használat előtt fel kell keverni.
- A SCHÖNOX UNITECH-el ragasztott burkolatokat kondicionálni, feszültség mentesíteni kell és vízszintes helyzetben tartani.
- A ragasztót egyenletesen oszlassa el az alapfelületen egy fogazott simító segítségével. Kerülje a ragasztó összefolyását.
- A simító ajánlott mérete:
 - sima hátoldalú PVC: TKB A1
 - strukturált hátoldalú PVC: TKB A2
 - habosított vinil: TKB A1
 - textil burkolatok PVC hátoldallal és hangszigeteléssel: TKB A2
 - textil burkolatok: TKB B1/B2
 - linóleum/parafa: TKB B1
- A ragasztóanyag mennyiségét a burkolat hátoldala határozza meg. Biztosítsa a megfelelő nedvesítést.
- A nem páraáteresztő burkolatokat nedvszívó alapfelületre kell ragasztani a „félnedves fázis” során.
- A linóleumot és a páraáteresztő burkolatokat (pl. nemez) nedvszívó alapfelületre kell ragasztani a „nedves fázis” során.
- Különösen linóleum esetén figyeljen a ragasztóanyag rövid nyitott idejére.
- Az egyes linóleum lapok közötti távolság legalább levelezőlap vastagságú legyen.
- A burkolat buborékmentes lefektetése után dörzsölje át a felületet, majd a várakozási idő után dörzsölje át ismét vagy hengerelje át.
- Az illesztések tömítése előtt várjon legalább 24 órát.
- Burkolás lépései:
 - „nedves fázis”: a felhordott ragasztóanyag még nem szálasodik.
 - „félnedves fázis”: az érintkezési fázis kezdete, a ragasztó barázdái átlátszóak, megkezdődik a szálasodás. A ragasztó még nem száradt át.
- Régi ragasztó maradványra történő közvetlen ragasztás kölcsönhatásokkal járhat, mely kellemetlen szagot eredményezhet.

**MEGJEGYZÉSEK A
FELDOLGOZÁSHOZ,
KORLÁTOZÁSOK**

- Az eszközöket azonnal tisztítsa meg vízzel.
- A szennyeződések azonnal törölje le a felületről és távolítsa el a visszamaradt anyagot egy megfelelő tisztítószer (pl. SCHÖNOX FIX CLEAN) segítségével.
- Kövesse a burkolat gyártójának a burkolási utasításait. Kétség esetén egy kis próba felület létrehozását javasoljuk
- A „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen” BEB munkalap utasításait kell követni.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

info@hu.sika.com www.sika.hu

Termék Adatlap

SCHÖNOX® UNITECH

2016.12.19.